

DEMCO[®] ACR 179 PAST / W
Tanım

Beton ve gaz beton duvarların kaplanmasında ve tamirinde kullanılan, iki bileşenli, çimento bazlı bir macundur. Mineral esaslı yüzeylerin kaplama, tamir, dolgu ve onarımının da kullanılır. Betonun ve gaz betonun yapısında bulunan pürüzlü yüzeylerin düzeltilmesinde, yüzey çatlaklarının doldurulmasında dolgu macunu olarak kullanılır.

Çalışma Koşulları

Çalışma alan sıcaklığı 15°C – 30°C olmalıdır.

Karıştırma

A kabı içeriği, B kabına karıştırma altında yavaş yavaş ilave edilerek iki bileşen homojen bir karışım oluşturuncaya kadar, örneğin bir elektrikli karıştırıcı ile karıştırılır.

Avantajları

Atmosferik şartlara dayanıklıdır.

Duvarların nefes almasına imkanı verir.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama Şekli

Uygulama yapılacak yüzey pas, yağ, gres, toz ve benzer kirliliklerden arındırılmalıdır. Astar olarak DEMCO ACR 177 PR/W Su Bazlı Akrilik Esaslı Beton Emprenye Astarı uygulanır. Ardından 2-3 saat içinde DEMCO ACR 179 PAST/W uygulamasına başlanmalıdır. Aksi halde iyi yapışma olmaz. Düzgün bir yüzey elde etmek için mala veya spatula ile uygulanır.

Sarfiyat

Sarfiyat uygulamaya göre değişir.

İnceltici

Tiner ile inceltilemez. Gerekliğinde su ile inceltilebilir.

Ambalaj Şekli

Toplam Net: 20 kg (A: 13,0 kg /B: 7,0 kg)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bileşen Sayısı	2
Karışım Oranı (ağırlıkça)	A/B (65/35)
Karışım Yoğunluğu (g/cm ³ , 20°C) (TS EN ISO 2811-1)	1,35 ± 0,10
Karışım Ömrü (dak., 23°C, 100 ml) (DIN 16945)	20 - 40
Kuruma Süresi (23°C) (TS 4317)	
Dokunma (Dak)	40 - 60
Tam Sertleşme (Gün)	1

Depolama Şekli ve Süresi

15 - 25°C ' de ve direkt güneş ışığı almayan rutubetsiz, kapalı depolarda ve açılmamış, orijinal ambalajında; 1 yıl.

Güvenlik Önlemleri

Karışım veya bileşenlerin cilde ve göze temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ile yıkamalı ve doktora başvurulmalıdır. Koruyucu eldiven, giysi ve gözlük kullanılmalı, çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulanacak zemin ideal sıcaklığı 15°C - 30°C olmalıdır. Sıcaklık kesinlikle 10°C' nin altında olmamalıdır.

Zemin bağıl nemi % 4 ' ün altında, ortam nemi ise %80' in altında olmalıdır.

Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve su ile temas etmemelidir.


İş sırasında uygun miktarda karışım hazırlanmalı ve bu karışımın tamamı tüketilinceye kadar işe devam edilmelidir.

20 – 25 °C sıcaklıkta uygulanan DEMCO ACR 179 PAST/W' in oda sıcaklığında tam sertleşme süresi ortalama 1 gündür.

NOT: Yukarıdaki bilgiler profesyonel kullanıcılar için laboratuvar çalışmaları ile saha uygulama çalışmaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kuruluşa özel uygulamalar ve yeni tasarım çalışmaları için Teknik Servisimize danışılması önerilir. Uygun olmayan koşullarda ve kontrolümüz altında olmayan çalışmalarda firmamız sorumlu değildir.

Onaylar / Standartlar

CE Belgesi kapsamında EN 1504-2'e göre test edilmiştir.



Demmerg Kimya San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Deri OSB Sırça Caddesi. No:6/A Tuzla – Türkiye

www.demmerg.com info@demmerg.com +90 216 504 64 14

Rev. Tarihi: 09.2020

Rev. No.03